


Sigmalive VS-X

8594GE



I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Produktaussage:	SIGMALIFE VS-X ist eine Flächenlasur auf Alkydharz-Basis, seidenglänzend, für Holz außen.
Verwendungszweck:	Ideal einsetzbar für bedingt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - sehr gute Verarbeitungseigenschaften - schützt vor UV-Strahlen - wasserabweisend - feuchtigkeitsregulierend - fungizide Wirksamkeit gegen den Befall von holzverfärbenden Pilzen im System mit Sigmalive Impregnant - in großer Farbtonvielfalt lieferbar
Farbtöne:	über 100 Farbtöne der SIGMALIFE Farbkarte
Glanzgrad:	seidenglänzend
Verpackungsgröße:	20 l, 5 l, 2,5 l, 1 l, 0,5 l

II. TECHNISCHE DATEN

Dichte:	Ca. 0,91 g/ccm (Produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten).
Verbrauch:	Ca. 70 ml/m ² (objektbedingte Abweichung durch Probebeschichtung ermitteln).
Trockenzeit:	staubtrocken: nach ca. 4 Stunden überstreichbar: nach ca. 16 Stunden Bei inhaltsstoffreichen Hölzern und nasskalter Witterung muss mit Trocknungsverzögerungen gerechnet werden.
Lagerfähigkeit:	Im geschlossenen Originalgebinde bei kühler, trockener Lagerung min. 24 Monate.

Die technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 %.

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	<p>Der Untergrund muss trocken (Nadelholz ca. 15 Gew. %, Laubholz ca. 12 Gew. % Holzfeuchte), fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen.</p> <p>Alte, glänzende Lasurbeschichtungen anlaugen und anrauen. Vergrauungen gründlich bis zum gesunden Holz entfernen, ggfs. Kanten auf 2 mm Radius runden.</p> <p><i>Begrenzt maßhaltige Holzbauteile:</i> Je nach Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes, imprägnierender Grundanstrich mit Sigmalive Impregnant oder Sigmalive Holzgrund LH. 3 x Sigmalive VS-X (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung)</p> <p><i>Nicht maßhaltige Holzbauteile:</i> Je nach Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes, imprägnierender Grundanstrich mit Sigmalive Impregnant oder Sigmalive Holzgrund LH. 2 x Sigmalive VS-X (Grund- und Schlussbeschichtung)</p>
---------------------------------	---





Sigmalife VS-X

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitungs-, Umluft- und Untergrundtemperatur mindestens + 5 °C.
Maximale relative Luftfeuchte 85 %.

IV. SONSTIGE HINWEISE

Der Farbton der Lasuroberfläche wird durch den charakteristischen, typischen Holzfarbton beeinflusst. Daher sind Abweichungen zu Farbtönenkarten unvermeidlich und kein Grund zur Beanstandung.

Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Der endgültige Glanzgrad der Schlussbeschichtung stellt sich nach einer Trocknungsdauer von ca. 21 Tagen ein.

Produkt-Code: M-KHOL

V. PRODUKTDEKLARATION NACH VdL RL01

Enthält: Alkydharz, Eisenoxid, Füllstoffe, Aliphate, Additive.

VI. PRODUKTDEKLARATION NACH DIN EN 927 - 1

Fülle: niedrig

Deckvermögen: halbtransparent

Glanz: halbgläzend

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Februar 2012